


# FICHA TÉCNICA



SPC CLICK 6 mm



Sistema Click sustituto ideal para el porcelanato y cerámico a nivel mundial. No requiere pegamento. Cuenta con certificaciones internacionales que lo avalan como un piso ecológico, higiénico y que no necesita mantenimiento. Click formado de Piedra Caliza, lo cual nos ayuda a que sea estable y no sufra cambios por los diferentes climas. Su bajo piso le permite adherirse al suelo sin requerir pegamento.

GROSOR DE DUELA	MEDIDAS DUELA	GROSOR MICA	m <sup>2</sup> POR CAJA	DUELAS POR CAJA	BORDE DE LA DUELA
5 mm + 1 mm de IXPE bajo alfombra	22.5 cm x 123 cm	0.5 mm	1.384 m <sup>2</sup>	5	Biselado

## Ventajas



RESISTE GOLPES



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



NO REQUIERE PEGAMENTO



AÍSLA EL RUIDO



NO FLAMABLE



ANTIDERRAPANTE



ANTIBACTERIAL

# CERTIFICACIONES



SPC CLICK 6 mm



## Certificación Floor Score

Esta norma certifica la calidad del aire en interiores. Con amplio reconocimiento internacional, califica materiales para suelos y componentes adicionales. La evaluación desarrollada por SCS Global Services junto al Resilient Floor Covering Institute, asociación líder en el sector de suelos, certifica los materiales aptos para proyectos de construcción ecológica. Los Pisos Lalur suman puntos en evaluaciones medioambientales para edificios, como los programas LEED, WELL, CHPS, Green Globes, entre otros.



## Emissions dans l'air intérieur

Este sello comenzó a ser emitido por el gobierno francés para todos los materiales de construcción. Por su importancia y pertinencia, ha sido adoptado por una gran cantidad de países. Consiste en medir la cantidad de sustancias peligrosas para la salud que emiten los distintos materiales y acabados. Todos los Pisos Lalur están catalogados bajo la Clase A +, que engloba los productos más seguros por tener una emisión mínima o nula de dichas sustancias.



## Certificados Intertek

Los pisos Lalur cuentan con distintas certificaciones emitidas por Intertek, líder global en soluciones de calidad. Los sellos garantizan diferentes propiedades físicas:

- Resistencia a rayos UV
- Sus dimensiones no se alteran con el cambio de temperatura.
- Su superficie resiste la abrasión.
- Niveles seguros de formaldehído.
- Resistencia a la humedad.
- No incuba moho ni otro tipo de hongos.
- Material libre de estática.



## ANSI

Certificación otorgada por el Instituto Estadounidense de Estándares que garantiza el respeto de requerimientos, de cumplimiento, equilibrio y debido proceso en el desarrollo de productos.



## CE (Unión Europea)

Este marcado es colocado por parte del fabricante como testimonio de que su producto cumple con los requisitos mínimos legales y técnicos en materia de seguridad establecidos por los distintos Estados miembros de la Unión Europea.



## Deutsches Institut für Bautechnik

Certificación otorgada por el organismo de homologación de productos de construcción del Estado Alemán, aprueba evalúa y garantiza la seguridad del producto. Además, verifica que el sistema ha sido probado y reconocido como seguro y óptimo para su uso.



## TÜV Rheinland

Organismo certificador de origen alemán, evalúa y determina los niveles de calidad y seguridad de productos de distintas industrias. En pruebas de comportamiento en incendios de los Pisos Lalur, realizadas por esta institución, nuestros productos obtuvieron la clasificación Bfl-S1 (revisar tipografía), es decir, que cuentan en su composición con una cantidad muy limitada de material inflamable, por lo que no propagan el fuego durante un incendio. Además, la subclase S1 indica que no produce humo si el material inflamable hace combustión.

# CERTIFICACIONES



SPC CLICK 6 mm



GERMAN STANDARD

## German Standard

Certificación voluntaria aplicada a los productos finales que manifiesta el cumplimiento de todos los requisitos legales de la Ley Alemana de Seguridad de Productos.



## SGS

Certificación que comprueba el estado y peso de los productos comercializados, así como la verificación de la cantidad, calidad y rendimiento del producto garantizados por estándares nacionales e internacionales.



## SCS Global Services

Certificación de estándares en desempeño de calidad, calidad ambiental, sostenibilidad y seguridad del producto.



## 5G Dry™

Es un sistema de instalación plegable que proporciona una mayor resistencia al agua al evitar que el agua penetre en las costuras de los paneles del piso.

Con una mayor protección para soportar el desorden del caos cotidiano, como los derrames, esta innovación hace que los pisos sean increíblemente fáciles de instalar y vivir con ellos.

Tabla 1 ASTM F1700-13a

Elemento de prueba	Método de prueba	Resultado de la prueba	Requisito de la prueba	Veredicto
Tamaño	ASTM F2055-10	Longitud: 123 cm Ancho: 22.5 cm Testeo Longitud: 123.02 cm Ancho: 22.51 cm	Una tolerancia de: ±0.4mm/305mm	Aprobado
Espesor	ASTM F386-11	Valor reclamado: 6 mm Promedio: 6 mm Min.: 6 mm Max.: 6.1 mm	Una tolerancia de: ±0.13mm	Aprobado
Espesor de la capa de desgaste	ASTM F410-08(2013)	0.51mm	Comercial , 0.5mm min	Aprobado
Cuadratura	ASTM F2055-10	Borde corto máx. 0.02mm/457mm Borde largo máx. 0.02mm/600mm	≤0.25mm/305mm	Aprobado
Sangría Residual	ASTM F1914-07(2011)	Promedio: 1.4% Max : 1.7%	Promedio ≤ 8% Max ≤ 10%	Aprobado
Flexibilidad	ASTM F137-08(2013)	No se rompe al usar el mandril Φ25.4mm	No se quiebra ni rompe al usar Φ25.4mm el mandril	Aprobado
Estabilidad dimensional	ASTM F2199-09(2014)	MD Max.: -0.21mm/305mm CMD Max.: -0.31mm/305mm	≤0.51mm/305mm	Aprobado
Resistencia a químicos	ASTM F925-13		Sin cambios superficiales ni de tinción	Aprobado
Resistencia al calor	ASTM F1514-03(2013)	ΔE*= 0.47	ΔE* No será mayor a 8.0 después de 7 días en exposición a 70 °C	Aprobado
Resistencia a la luz	ASTM F1515-03(2008)	ΔE*= 1.42	ΔE* No será mayor a 8.0 después de 300h de exposición	Aprobado

Tabla 2 Otras pruebas

Elemento de prueba	Método de prueba	Condición del test	Resultados			
Coeficiente de fricción	ASTM D2394-05(2011)	Secado estático	MD	0.59	CMD	0.57
		Estático húmedo		0.68		0.69
		Dinámico seco	0.47	0.49		
		Dinámico húmedo	0.57	0.58		
Coeficiente de fricción	ASTM C1028-07 <sup>e1</sup>	Seco Húmedo	0.75 0.70			
Silla de ruedas	NALFA/ANSI LF-11	25000 revoluciones 35000 revoluciones	Sin daños evidentes Sin daños evidentes			
Resistencia al desgaste	ASTM D4060-14	CS-17 llanta 1kg load, 1000 revoluciones	37.8 mg			
Resistencia a carga estática	ASTM F970-07(2011)	Carga: 250 lb	Sangría residual: 0.02 mm			
Resistencia a hongos <sup>1</sup>	ASTM G21-09	28 días, >85%RH, 28 $\times$ Test de organismos Aspergillus niger ATCC 9642, Penicillium pinophilum ATCC 11797, Chaetomium globosum ATCC 6205, Aureobasidium pullulans ATCC 15233 and Gliocladium virens ATCC 9645.	Calificación 0, sin crecimiento			
Contenido de formaldehído <sup>2</sup>	ASTM D6007-14	Tipo de cámara: 0.225 m <sup>3</sup> Cámara de acero inoxidable Condiciones climáticas: 25 C, 50% R.H. Tasa de intercambio de aire : 0.5 h <sup>-1</sup> Factor de carga: 0.95 n <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	No detectado Detección límite=0.02 ppm			


## SPC CLICK 6 mm

### Resultado de la prueba

Elemento de prueba	Test Estándar	Resultado
Aislamiento al ruido de impacto	ISO 10140-1:2016 ISO 717-2:2013	$f_i L_w = 21$ dB

**Espectro de frecuencia del nivel de presión de sonido de impacto**

Frecuencia f(Hz)	$L_{n,w}$ (dB)	$L_n$ (dB)	$f_i L$ (dB)
100	67.0	64.1	2.9
125	67.5	64.8	2.7
160	68.0	63.0	5.0
200	68.5	61.1	7.4
250	69.0	63.4	5.6
315	69.5	62.9	6.6
400	70.0	60.4	9.6
500	70.5	60.1	10.4
630	71.0	57.0	14.0
800	71.5	49.2	22.3
1000	72.0	44.0	28.0
1250	72.0	38.8	33.2
1600	72.0	33.7	38.3
2000	72.0	29.4	42.6
2500	72.0	24.6	47.4
3150	72.0	21.0	51.0
4000	72.0	18.8	53.2
$f_i L_w = 21$ dB ; $C_{i,f_i} = -6$ dB;			



**Observación:**

1.  $L_{n,w}$  como el nivel de presión de sonido de impacto normalizado ponderado
2.  $L_n$  como el nivel de presión de sonido de impacto normalizado medido
3. La prueba anterior fue realizada por el Centro de Pruebas Ambientales de Construcción de la Universidad de Tsinghua.

## SPC CLICK 6mm

Debido a las características del material de este sistema es necesario considerar las siguientes especificaciones.

### **1.- Análisis de contrapiso o firme**

La base donde será instalando el piso debe estar siempre en perfectas condiciones. El firme debe estar:

- LIMPIO
- NIVELADO
- SECO
- ESTABLE
- PULIDO

### **2.- Aclimatación**

Antes de comenzar la instalación, deje aclimatar el piso sacándolo de las cajas y dejándolo por lo menos 48 horas en el lugar en donde será instalado.

### **3.- Humedad**

Antes de la instalación, debe estar controlado el nivel de humedad, de lo contrario el agua no conseguirá evaporarse y como consecuencia puede provocar burbujas o el desplazamiento del producto.

EL nivel de humedad se mide con un higrómetro y dicha humedad relativa como máximo para la instalación segura del piso no debe rebasar 3%

Se recomienda que el área debe esta ventilada

### **4.- Nivelación**

Se puede permitir hasta 2 mm de desnivel siempre y cuando el piso tengo un bajo alfombra incluido

Para garantizar una buena instalación el contrapiso o firme debe estar totalmente nivelado

Es importante considerar que las puertas tengan la altura suficiente para poderse deslizar por encima del piso, Si no se cumple este requisito tienen que recortarse o rebajarse antes de iniciar con la instalación del piso.



### 5.- limpieza


Previo a instalar hacer una limpieza profunda en la superficie, (retirar los restos de yeso, pedazos sueltos, aceites, grasas e impurezas). Para lograr una correcta limpieza se puede realizar un lijado de la superficie o, en su caso, desbastar.

### 6.- Instalación


Una vez que se cumplen todos los puntos anteriores se puede iniciar con la instalación:

1. Alinee el piso a lo largo de la pared más cercana a la puerta de salida tomando algunas duelas para obtener el aspecto y el patrón deseados. Empiece por acomodar las piezas para definir el sentido que llevará el piso. Es recomendable acomodarlas de forma escalonada para obtener un mejor diseño y estabilidad. (imagen 1.0)
2. Comience por instalar la primera duela en la esquina de la habitación. Utilice espaciadores para delimitar el espacio de expansión entre el muro y el piso. Es recomendable dejar un espacio mínimo de 1 cm entre piso y muro.
3. Coloque la siguiente duela en sentido escalonado (para poder obtener el escalonado es necesario cortar las duelas como en la imagen 1.0).
4. Tome la segunda duela, mida y corte para que quede con una longitud de la mitad de la duela original. Repita el proceso sucesivamente con 4 duelas alineadas una tras otra.

1.0



5. Continúe instalando la primera fila de pisos hasta llegar al borde del área.





# FICHA TÉCNICA



SPC CLICK 6mm

6. Una vez que su instalación llegue al final de la primera fila, es muy probable que las duelas no se ajusten perfectamente al tamaño de la habitación. Será necesario hacer un corte de ajuste para terminar la habitación.
7. Corte la duela según la medida tomada para el ajuste. Utilice una sierra o cúter y coloque el lado decorativo o cara de la duela hacia arriba.
8. Repita los pasos anteriores hasta completar la habitación.

